

KKS® WARTERPLUG 302

Vữa Đông Cứng Nhanh, Cản Nước, Góc Xi-măng



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KKS® WARTERPLUG 302 là một loại vữa được chế tạo sẵn, khi trộn với nước nó sẽ đông cứng rất nhanh, nhờ đó ngăn nước rất hiệu quả.

ƯU ĐIỂM

- Khả năng ngăn chặn nước tốt và chịu được áp lực nước cao
- Dễ sử dụng, dễ trộn, chỉ cần thêm nước vào
- Không cần thiết bị đặc biệt
- Ninh kết rất nhanh đồng thời phát triển cường độ rất nhanh
- Kết dính tốt, không bị nứt
- Không chứa Clorua, không ăn mòn

ỨNG DỤNG

KKS® WARTERPLUG 302 ứng dụng để ngăn chặn ngay lập tức các nơi nước rò rỉ có hoặc không có áp lực qua các chỗ nứt, khe của vách đá, bê tông, chỗ tiếp xúc cốt thép, bu lông ... ở các công trình như:

- Tầng hầm, đường xe điện ngầm
- Đập thủy điện
- Hệ thống cống, bể chứa nước, đường dẫn nước
- Vách đá, vách hầm xuyên qua núi

THI CÔNG

Đục bê tông hoặc đá hình chữ “V” xung quanh nơi rỉ nước. Làm sạch những mảnh vụn vữa, tạp chất và làm sạch bề mặt bằng nước trước khi thi công **KKS® WARTERPLUG 302**.

Trám **KKS® WARTERPLUG 302** vừa mới trộn vào nơi vừa đục hình chữ “V” bắt đầu từ bên ngoài và thi công dần vào trung tâm nơi rỉ nước (chặn nơi rò rỉ, nhỏ nước). Giữ vật liệu tại chỗ và sau đó chà lớp **KKS® WARTERPLUG 302** dư bên ngoài.

Nếu áp lực nước quá cao, nên dùng nút gỗ để chèn trước, sau đó dùng **KKS® WARTERPLUG 302** trám lại và bảo vệ.

KKS® WARTERPLUG 302

Vữa Đông Cứng Nhanh, Cản Nước, Góc Xi-măng

LƯU Ý

Chỉ nên trộn **KKS® WARTERPLUG 302** với số lượng nhỏ cho mỗi lần trộn. Nếu trộn với số lượng lớn, sản phẩm có thể bị đông cứng trước khi sử dụng hết.

Không được trộn **KKS® WARTERPLUG 302** với các phụ gia, cát hoặc xi măng khác.

VỆ SINH

Dùng nước sạch vệ sinh dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công. Khi sản phẩm bị đóng rắn làm sạch dụng cụ bằng biện pháp cơ học.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, phụ gia và cốt liệu chọn lọc
Dạng	Bột khô, màu xám
Đóng gói	2 kg/bao
Khối lượng riêng	≈ 1.30 kg/lít (đổ đóng) ≈ 2.10 kg/lít (mới trộn)
Tỷ lệ pha trộn	Bột KKS® WARTERPLUG 302/Nước = 1/0.2 (theo khối lượng) Bột KKS® WARTERPLUG 302/Nước = 1/0.3 (theo thể tích)
Thời gian đóng rắn	50 – 90 giây (ở 27°C, độ ẩm 65%)
Nhiệt độ thi công	Tối thiểu 10°C Tối đa 40°C

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® WARTERPLUG 302 phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 6 tháng.

KKS® WARTERPLUG 302

Vữa Đông Cứng Nhanh, Cản Nước, Góc Xi-măng

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® WARTERPLUG 302 có thể gây dị ứng nên tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Khi bị văng vào mắt hoặc da phải rửa nhanh với nhiều nước sạch và tham vấn y tế nếu cần. Trang bị đồ bảo hộ lao động khi thi công như đeo kính, khẩu trang chuyên dụng... Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giá định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước
Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256
Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn