



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KKS® MORTAR là loại vữa xây tô cao cấp gốc xi măng trộn sẵn, phù hợp cho việc xây tô tất cả các loại gạch thông thường và hầu hết các loại gạch không nung.

ƯU ĐIỂM

- Vữa trộn sẵn, chất lượng ổn định.
- Khi trộn với nước sẽ tạo hỗn hợp vữa dễ thi công, tiết kiệm thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình.
- Không cần nhúng gạch khi xây, tưới nước làm ẩm tường khi tô.
- Chống chảy trượt khi thi công mặt đứng.
- Độ bám dính tốt, không bị co ngót khi đông cứng.
- Tiết kiệm 15% vật liệu và chi phí so với vữa truyền thống.
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ nước sinh hoạt.

ỨNG DỤNG

KKS® MORTAR chuyên dùng để xây tô tường chịu lực và trần cho các công trình trong nhà và ngoài trời với các loại gạch xây tường, và hầu hết các loại gạch không nung.

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Các công trình dân dụng cũng như các dự án xây dựng không muốn phí thời gian và nguồn lực cho việc trộn vữa truyền thống.
- Các tòa nhà cao tầng đòi hỏi chất lượng cao.
- Các công trình nằm trong khu vực ngõ nhỏ, đường hẹp tại các thành phố và các khu đô thị.
- Các công trình văn hoá như: đền chùa, bảo tàng, nhà văn hoá...
- Các công trình đang sử dụng và cần sửa chữa, cải tạo lại mà không phải ngừng hoạt động.

QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải được làm sạch, không được dính dầu, nhớt, sơn, sáp hay các chất bẩn khác.

CÁCH TRỘN

Tỷ lệ nước pha trộn khoảng 15% - 18% so với lượng vữa bột.

Trộn đều sản phẩm bằng bay tay cho đến khi thu được hỗn hợp vữa đồng nhất. Với lượng lớn nên dùng máy trộn tốc độ thấp.

THI CÔNG

Thi công vữa xây **KKS® MORTAR** bằng bay hoặc dụng cụ xây chuyên dụng.

Tô hoàn thiện bề mặt tường.: Lớp vữa tô **KKS® MORTAR** được hoàn thiện và làm mịn mặt bằng thước và bàn xoa chuyên dụng để tô tường.

VỆ SINH

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi vật liệu đóng rắn bằng nước sạch.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Yêu cầu kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 về “Vữa xây dựng” và thí nghiệm theo TCVN 3121:2008

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, phụ gia và cốt liệu chọn lọc
Dạng	Bột khô màu xám
Đóng gói	25 kg/bao
Khối lượng thể tích	> 1.50 kg/lít
Lượng nước yêu cầu	Nước/ Vữa bột = 15% - 18% (theo khối lượng)
Định mức ước tính	Vữa xây: Khoảng 20kg/m ³ (gạch không nung) Vữa tô: Khoảng 15kg/m ² /10mm
Cường độ nén sau 28 ngày	> 7.5 N/mm ²
Cường độ bám dính sau 28 ngày	> 0.4 N/mm ²
Độ lưu động	180mm – 200mm
Khả năng giữ độ lưu động	> 90%
Thời gian bắt đầu đông kết	> 180 phút
Hàm lượng ion Clo	<0.1%





Độ bền nước khi ngâm 72h	Bề mặt không bị bong rộp
Khả năng chống ẩm	Không tốt
Khả năng chống lão hóa	Rất tốt
Khả năng kháng dầu và dung môi	Tốt
Khả năng chống acid và kiềm	Không tốt
Khả năng biến dạng	Không biến dạng
Nhiệt độ thi công	8 - 40°C

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS[®] MORTAR phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 9 tháng.

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS[®] MORTAR có chứa xi măng nên dễ gây dị ứng cho da. Nên mang kính bảo vệ mắt và đồ bảo vệ da và hô hấp. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước
Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256
Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn