



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KKS® MORTATOP FG là vữa sửa chữa, trát phủ hoàn thiện, gốc xi măng – polymer cải tiến có chứa silica fumes.

ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm được trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ
- Dễ dàng trộn và thi công
- Kết dính rất tốt với bề mặt nền
- Không ăn mòn cốt thép
- Độ bền cao, khả năng chống thời tiết tốt
- Không độc hại

ỨNG DỤNG

KKS® MORTATOP FG được thiết kế để làm đẹp bề mặt hoàn thiện của các mặt nền vữa, beton, đá. Đồng thời giúp sửa chữa, che trám các khiếm khuyết nhỏ trên bề mặt do tháo khuôn, bị rỗ tổ ong cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cột, dầm, nền...

QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất phải được loại bỏ. Các bề mặt hút nước phải được bảo hòa và không để bị đọng nước trước khi thi công.

CÁCH TRỘN

KKS® MORTATOP FG phải được trộn bằng máy trong thùng sạch bằng máy trộn điện tốc độ thấp (500 vòng/phút). Đổ một lượng nước vào bột theo tỷ lệ và trộn trong khoảng 3 - 5 phút bằng máy trộn cho đến khi đạt được độ dính đồng nhất, không vón cục là có thể sử dụng để thi công.

KKS® MORTATOP FG

Vữa Hoàn Thiện Bề Mặt Bê Tông và Tạo Lớp Phủ Đẹp

THI CÔNG

KKS® MORTATOP FG được áp dụng bằng cách sử dụng dao trộn hoặc bàn xoa thép. Thi công vữa đã trộn lên trên bề mặt nền. Nén chặt vật liệu tại các mép nơi sửa chữa và thi công dần vào chính giữa.

BẢO DƯỠNG

Để đảm bảo đạt được hiệu quả đầy đủ của sản phẩm gốc xi măng thì cần bảo vệ tránh vữa khô quá nhanh do nhiệt độ và gió. Dùng bao tải ướt, màng PE hoặc hợp chất bảo dưỡng KKS® CURING 810.

VỆ SINH

Làm sạch sản phẩm KKS® MORTATOP FG khi chưa đông cứng khỏi thiết bị và dụng cụ bằng nước. Khi sản phẩm đã đông chỉ có thể làm sạch bằng biện pháp cơ học.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, phụ gia và cốt liệu chọn lọc
Dạng	Bột khô màu xám
Khối lượng thể tích	≈1.25 kg/lít (đổ đóng) ≈2.05 kg/lít (vữa mới trộn)
Tỷ lệ pha trộn	Nước/ Vữa bột = 1/4.0 (theo trọng lượng) Nước/ Vữa bột = 1/3.2 (theo thể tích) Khoảng 5.00 lít nước sạch cho một bao 20kg
Định mức ước tính	1 bao cho khoảng 12.2 lít vữa 82 bao cho khoảng 1m ³ vữa
Điều kiện thi công	~ 30 phút (ở 27°C, độ ẩm môi trường 65%)
Cường độ kết dính	~ 1.5 N/mm ² (lên bề mặt bê tông với lớp kết nối)
Cường độ nén	~ 6 N/mm ² (1 ngày), tiêu chuẩn ASTM C-349/C109 ~ 40 N/mm ² (28 ngày), tiêu chuẩn ASTM C-349/C109
Cường độ uốn	~ 6 N/mm ² (28 ngày), tiêu chuẩn ASTM C-348
Độ dày lớp thi công	Tối đa 2mm
Nhiệt độ thi công	6°C – 40°C

KKS® MORTATOP FG

Vữa Hoàn Thiện Bề Mặt Bê Tông và Tạo Lớp Phủ Đẹp

ĐÓNG GÓI

Bao 20kg có nhiều lớp và bảo vệ bằng lớp PE bên trong

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® MORTATOP FG phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 9 tháng.

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® MORTATOP FG có chứa xi măng nên mang tính kiềm, sẽ gây khó chịu cho da, mắt và gây dị ứng cho da. Nên mang kính bảo vệ mắt và đồ bảo vệ da và hô hấp. Khi bị văng vào mắt phải rửa nhanh với nhiều nước sạch và tham vấn y tế. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước
Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256
Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn