



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KKS® FLEXICON 200 là chất trám khe đàn hồi, chất lượng cao, một thành phần, gốc polyurethane. Sản phẩm này thích hợp cho việc trám trét khe co giãn.

ƯU ĐIỂM

- Một thành phần, sử dụng được ngay
- Rất dễ thi công
- Bám dính rất tốt với nhiều loại bề mặt
- Khả năng co giãn tốt
- Độ đàn hồi cao, kháng lực xé rất tốt
- Chịu được ảnh hưởng của thời tiết, kháng lão hóa rất tốt

ỨNG DỤNG

- Trám khe co giãn trong kết cấu công trình xây dựng nói chung
- Trám khe kết nối giữa khung cửa, cửa sổ với tường
- Trám khe co giãn giữa các vật liệu xây dựng khác với nhau
- Trám trét xung quanh chỗ tiếp xúc giữa nhựa PVC và kết cấu xây dựng

QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải khô ráo, sạch sẽ, đồng nhất, không dính dầu mỡ, những mảnh vụn phải được làm sạch.

KKS® FLEXICON 200 không bám dính được lên bề mặt kính. Nên kiểm tra tính bám dính của keo lên các loại bề mặt trước khi thi công.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Sau khi việc chuẩn bị bề mặt khe hoàn thành, chèn miếng xốp (backing rod) theo yêu cầu kỹ thuật của khe, quét lớp lót nếu cần thiết. Bơm keo **KKS® FLEXICON 200** vào khe sao cho **KKS® FLEXICON 200** tiếp xúc hoàn toàn với hai bên thành khe để đảm bảo độ bám dính tốt, sau đó làm đầy khe để không còn bọt khí.

KKS® FLEXICON 200

Chất Trám Khe Đàn Hồi Chất Lượng Cao, Gốc Polyurethane

Nên dùng băng keo giấy dán hai bên thành khe trước khi thi công **KKS® FLEXICON 200** để không bị lem bẩn khi thi công vào tháo bỏ lớp băng keo này sau khi thi công xong (khi **KKS® FLEXICON 200** vẫn còn ướt). Để bề mặt láng đẹp nên dùng nước sạch có pha ít chất tẩy rửa để làm đẹp bề mặt.

VỆ SINH

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng chất tẩy rửa ngay sau khi thi công xong. Khi vật liệu đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng biện pháp cơ học.

LƯU Ý

Chất trám đàn hồi không thể phủ lên lớp sơn.

Màu sắc có thể thay đổi do tiếp xúc với hóa chất, nhiệt độ cao hay sóng UV. Tuy vậy điều đó không ảnh hưởng đến tính chất kỹ thuật hay độ bền của sản phẩm.

Không được dùng **KKS® FLEXICON 200** như chất trám kính, trên bề mặt bitum, cao su tự nhiên, những nơi có dầu rò rỉ, chất dẻo hay dung môi có khả năng hòa tan chất trám.

Không được dùng **KKS® FLEXICON 200** để trám trong bể bơi.

Không dùng cho những nơi có áp lực nước cao hoặc những nơi ngập lâu trong nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Gốc polyurethane một thành phần
Màu	Xám
Đóng gói	600 ml/xúc xích 20 xúc xích/thùng
Khối lượng thể tích	≈ 1.15 ± 0.03 kg/lít
Thời gian se mặt	60 – 90 phút (25°C)
Độ cứng Shore A	40 ± 5 (sau 28 ngày)
Độ giãn đến đứt	> 500%
Modulus giãn đứt	≥ 0.4 N/mm ²

KKS® FLEXICON 200

Chất Trám Khe Đàn Hồi Chất Lượng Cao, Gốc Polyurethane

Lực chịu xé	10 N/mm
Chiều rộng khe thi công	Tối thiểu là 10mm Tối đa là 35mm
Độ chảy võng	0 mm, Rất tốt
Nhiệt độ thi công	5°C đến 35°C

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® FLEXICON 200 phải được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 12 tháng.

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® FLEXICON 200 có thể gây kích ứng da và tổn hại cho mắt. Nên mang kính bảo vệ mắt, mặc đồ bảo hộ và đeo găng tay khi thi công. Nếu sản phẩm tiếp xúc vào mắt, cần tìm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước
Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256
Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn

