



MÔ TẢ và ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

KKS® RETARD 855 là một loại hóa chất chuyên dụng gây ức chế quá trình ninh kết, nhằm tạo nên bề mặt bê tông hoàn thiện nhám, trơ cốt liệu hoặc tạo nên bề mặt kết nối tối ưu với các lớp vật liệu kết nối tiếp theo.

KKS® RETARD 855 là chất ức chế dạng sệt thi công lên ván khuôn để tạo các bề mặt hoàn thiện trơ cốt liệu.

ƯU ĐIỂM

- Chất ức chế bề mặt **KKS® RETARD 855** được sử dụng nhằm làm lộ cốt liệu trên các bề mặt bê tông gốc xi măng Porland.
- Sử dụng **KKS® RETARD 855** là một phương pháp kinh tế hiệu quả để tạo bề mặt kết dính thô nhám mà không cần đục hoặc thổi cát.
- **KKS® RETARD 855** còn được sử dụng để tạo các tấm panel đúc sẵn có bề mặt hoàn thiện có màu sắc và độ gồ ghề của cốt liệu tự nhiên.
- **KKS® RETARD 855** được quét trực tiếp lên ván khuôn cho tường, trần và mạch ngừng thẳng đứng hoặc những bề mặt bê tông có dạng tương tự.
- **KKS® RETARD 855** sẽ làm chậm ninh kết của lớp xi măng tới độ sâu 6mm, độ sâu này tùy thuộc vào độ dày lớp phủ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THI CÔNG

Nên khuấy đều **KKS® RETARD 855** trước khi sử dụng và không được pha loãng

KKS® RETARD 855 có thể thi công lên tất cả các ván khuôn sạch. Thi công một lớp dày bằng chổi hoặc con lăn và để khô (thông thường từ 2-4 giờ). Bề mặt ván khuôn không được dính dầu mỡ. Bề mặt vừa được phủ **KKS® RETARD 855** phải được che phủ tránh ánh nắng mặt trời quá gắt.

LƯU Ý

Để đạt được kết quả tốt nhất nên tháo dỡ ván khuôn càng sớm càng tốt sau khi đổ bê tông. Thông thường là 1-2 ngày. Nếu trường hợp phải để ván khuôn lâu hơn thì nên sử dụng 2-3 lớp **KKS® RETARD 855** để đảm bảo **KKS® RETARD 855** thấm sâu vào bên trong.

Nên làm mẫu thử trước trên một mảng bê tông để kiểm tra tác dụng của **KKS® RETARD 855**.

VỆ SINH

Phải rửa sạch thiết bị phun ngay sau khi sử dụng bằng nước nóng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Hợp chất vô cơ và phụ gia
Dạng	Sệt có độ nhờn thấp, màu trắng
Đóng gói	15 kg/thùng
Khối lượng thể tích	≈1.04 kg/lít (+20°C)
Định mức sử dụng	0.3 kg/m ² Mật độ phủ có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ và độ rỗng mặt nền của bê tông

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS[®] RETARD 855 phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 09 tháng.

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS[®] RETARD 855 sẽ gây khó chịu cho da, mắt và gây dị ứng cho da. Nên mang kính bảo vệ mắt và đồ bảo vệ da và hô hấp. Khi bị văng vào mắt phải rửa nhanh với nhiều nước sạch và tham vấn y tế. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA
 Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước
 Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256
 Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn