



## MÔ TẢ SẢN PHẨM

**KKS® POLYMAD 738** là phụ gia thể hệ mới có tính năng duy trì độ sụt cực tốt cho bê tông. Thành phần bao gồm các polymer polycarboxylate ether (PCE). Sản phẩm này được chế tạo đặc biệt để đạt hiệu quả tạo độ xốp và phát triển cường độ sớm cho bê tông.

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại G.

## ƯU ĐIỂM

**KKS® POLYMAD 738** kết hợp các kiểu tác động khác nhau thông qua quá trình hấp thụ trên bề mặt các hạt mịn và giữ chúng tách rời trong khi quá trình thủy hóa đang diễn ra:

- Khả năng giảm nước cực cao.
- Duy trì độ sụt lâu dài từ 2 – 4 giờ.
- Độ chảy lỏng tốt, giảm đáng kể công tác đổ và đầm rung.
- Giảm đáng kể lượng xi măng sử dụng nhưng vẫn đạt mác bê tông thiết kế.
- Thúc đẩy sự phát triển cường độ sớm nhanh hơn.
- Thích hợp cho bê tông thi công trong điều kiện nắng nóng.
- Cải thiện khả năng kháng từ biến và co ngót.

**KKS® POLYMAD 738** không có chứa cả clorua lẫn các chất ăn mòn khác và do đó có thể sử dụng không hạn chế cho các kết cấu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực.

## ỨNG DỤNG

**KKS® POLYMAD 738** chủ yếu thích hợp cho sản xuất bê tông ở nhà máy bê tông trộn sẵn và bê tông tại công trường.

- Bê tông cường độ cao.
- Bê tông chất lượng cao dùng để đúc bê tông tại công trình.
- Bê tông cọc nhồi cường độ cao.
- Bê tông vỏ hầm, cầu và các kết cấu đúc sẵn.
- Các cấu kiện thanh mảnh có cốt thép dày đặc.



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### ĐỊNH MỨC

Liều lượng: 0,8 – 1,4 lít/ 100 kg xi măng.

### KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

**KKS® POLYMAD 738** có thể dùng kết hợp với tất cả các sản phẩm phụ gia bê tông khác của KKS nhưng phải thêm vào hỗn hợp bê tông một cách riêng rẽ và không được trộn chung chúng với nhau trước khi cho vào. **KKS® POLYMAD 738** tương thích với tất cả các loại xi măng Portland kể cả xi măng bèn sulfate.

### ĐỊNH LƯỢNG/ TRỘN

**KKS® POLYMAD 738** có thể pha vào lượng nước đã được định lượng cho bê tông trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho riêng sản phẩm vào hỗn hợp bê tông ướt.

Để đạt hiệu quả tối ưu về khả năng giảm nước cao nhất chúng tôi đề nghị thời gian trộn hỗn hợp ướt là 2-3 phút.

Khi thêm phần nước còn lại của mẻ trộn để điều chỉnh độ sệt của bê tông thì nên thực hiện tối thiểu sau 2/3 thời gian trộn hỗn hợp ướt để tránh nước dư trong bê tông.

### CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG

Nhờ sử dụng **KKS® POLYMAD 738** có thể sản xuất bê tông chất lượng cao nhất, tuy nhiên các qui trình của công nghệ bê tông như trộn, đổ, đầm rung, bảo dưỡng phải được tuân thủ và áp dụng.

### ĐIỀU KIỆN THI CÔNG/ GIỚI HẠN SẢN PHẨM

Dùng quá liều lượng sẽ dẫn đến tính thi công và thời gian ninh kết của bê tông sẽ bị kéo dài. Tuy nhiên với điều kiện bảo dưỡng đầy đủ, cường độ cuối cùng và các đặc tính của bê tông sẽ không bị ảnh hưởng. Cần sử dụng máy trộn bê tông thích hợp và không được trộn bằng tay.

Đề nghị tiến hành trộn thử nghiệm để chọn tỷ lệ liều lượng chính xác đáp ứng cho từng yêu cầu cụ thể. Vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật Công ty KKS để được hướng dẫn thêm.

### BẢO DƯỠNG

Các biện pháp bảo dưỡng bê tông hiệu quả cần phải được thực hiện.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Hỗn hợp phụ gia bê tông Polycarboxylate
Dạng	Chất lỏng màu vàng
Đóng gói	200 lít hoặc 1000 lít/thùng
Khối lượng thể tích	1.040 – 1.120 kg/lít

## LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® POLYMAD 738 phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 12 tháng.

## THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® POLYMAD 738 không chứa các chất nguy hại cần cảnh báo. Nên tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Khi bị văng vào mắt phải rửa nhanh với nhiều nước sạch và tham vấn y tế. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không dễ cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

## Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước  
Phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256  
Web: [www.kks.net.vn](http://www.kks.net.vn) Email: [kks@kks.net.vn](mailto:kks@kks.net.vn)