



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KKS® ULTRAPOLISH LP là hóa chất dạng lỏng chứa các phân tử Lithium Silicat tạo lớp phủ hoàn thiện và góp phần gia cường bề mặt bê tông.

KKS® ULTRAPOLISH LP là hóa chất gốc nước, không độc hại, không gây nguy hiểm và tuân thủ quy định về VOC.

ƯU ĐIỂM

- Rất dễ thi công với tính thẩm thấu cao và không bong tróc như khi xử lý với epoxy.
- Làm nổi bật màu sắc của sàn bê tông, mang lại vẻ đẹp sáng bóng cho bề mặt nền sàn.
- Dễ dàng vệ sinh vết bẩn
- Khả năng chống mài mòn cao
- An toàn về môi trường

ỨNG DỤNG

Ứng dụng bất kỳ trên bề mặt nền xi măng – beton, bao gồm nhưng không giới hạn như: bê tông, đá mài, gạch bê tông, vữa trát hoặc vữa...

- Kho hàng - Kho lưu trữ
- Nhà máy công nghiệp
- Khu vực đậu xe
- Trạm bảo hành

QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tất cả bụi bẩn, vật liệu lỏng lẻo và bẩn phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi tất cả các bề mặt trước khi áp dụng sản phẩm, tốt nhất là bằng chổi hoặc/và máy hút bụi.

ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ

Khoảng 40-60 m²/lít

Mật độ phủ có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ và độ rỗng mặt nền của bê tông.

THI CÔNG

Khuấy nhẹ trước khi dùng. Không nên khuấy quá mạnh làm dung dịch nổi bọt mất tính đồng nhất.

Dùng bình xịt hoặc máy phun sương HVLP phủ hóa chất khắp bề mặt cần xử lý, sau đó dùng khăn micro fiber ẩm trải đều một lớp mỏng hóa chất ra sàn.

Xịt đều hóa chất với định mức 40-60 m²/lít tùy vào độ đồng nhất của bề mặt. Thời gian chờ hóa chất khô giữa 2 lần phủ là 15-30 phút. Lớp thứ 2 sẽ giúp cải thiện đáng kể độ bóng của bề mặt.

Sử dụng máy và pad đánh bóng chuyên dụng tốc độ cao (1500-2100 vòng/phút) để đẩy nhanh quá trình phản ứng và tăng độ sáng bóng cho sàn.

Kết cấu và độ thấm thấu của bề mặt sẽ quyết định tỷ lệ sử dụng. Mặt bê tông xốp có thể sẽ cần thêm lớp phủ để đạt được mức độ bao phủ hiệu quả.

LƯU Ý:

Sàn có thể đi lại sau 30 phút, hạn chế lưu thông nhiều trong vòng 24h sau khi thi công. Tránh tiếp xúc với nước trong 24h đầu. Không che đậy bằng tấm phủ plastic trong vòng 12h sau khi thi công.

Chỉ nên phủ một lớp mỏng, không phủ quá nhiều.

BẢO TRÌ/ BẢO DƯỠNG

Nếu được lau chùi thường xuyên, sàn KKS Ultrapolish LP sẽ bền trong nhiều năm. Thành thạo cần được bảo dưỡng 2 năm một lần, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của sàn.

VỆ SINH

Rửa sạch các dụng cụ thi công bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng xong.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Thành phần | Hỗn hợp gốc Lithium silicate hệ nước |
| Dạng | Lỏng |



KKS® ULTRAPOLISH LP

Chất Phủ Làm Bóng Nền Sàn

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Màu | Trong suốt |
| Đóng gói | 25 lít/can hoặc 200 lít/thùng |
| Khối lượng thể tích | ≈ 1.045 kg/lít (ở 20°C) |
| Độ cứng thang Mohs | 6 – 7 |

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® ULTRAPOLISH LP phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 12 tháng.

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® ULTRAPOLISH LP sẽ gây khó chịu cho da, mắt và gây dị ứng cho da. Nên sử dụng đầy đủ dụng cụ bảo hộ khi thi công. Khi bị văng vào mắt phải rửa nhanh với nhiều nước sạch và tham vấn y tế. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước
Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256
Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn

