



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KKS® MORTAR F là loại vữa trát cao cấp gốc xi măng trộn sẵn, tăng cường polymer và sợi gia cường giúp tăng tính chất cơ lý, được thiết kế chuyên dùng cho công tác trát vữa, sửa chữa, tô trát bề mặt bê tông đặc biệt tại những khu vực chịu rung động.

ƯU ĐIỂM

- Vữa trộn sẵn, chất lượng ổn định.
- Khi trộn với nước sẽ tạo hỗn hợp vữa dễ thi công, tiết kiệm thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình.
- Tăng cường Polymer và bổ sung sợi gia cường giúp lớp vữa chịu được môi trường rung động.
- Chống chảy trượt khi thi công mặt đứng.
- Độ bám dính cao, không bị co ngót khi đông cứng.
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ nước sinh hoạt.

ỨNG DỤNG

KKS® MORTAR F chuyên dùng để trát nền và tường cho các công trình chịu lực cao, phù hợp cho cả trong trong nhà và ngoài trời.

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Các toà nhà cao tầng đòi hỏi chất lượng cao và đồng nhất với các lớp vật liệu liên quan.
- Các hạng mục trát tường tại khu vực chịu rung động từ môi trường.
- Các công trình có diện tích thi công giới hạn.
- Các công trình văn hoá như: đền chùa, bảo tàng, nhà văn hoá...
- Các công trình đang sử dụng và cần sửa chữa, cải tạo lại mà không phải ngừng hoạt động.

QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải được làm sạch, không được dính dầu, nhớt, sơn, sáp hay các chất bẩn khác.

KKS® MORTAR F

Vữa Tô Trát Cao Cấp, Trộn Sẵn

CÁCH TRỘN

Tỷ lệ nước pha trộn khoảng 12% - 14% so với lượng vữa bột.

Trộn đều sản phẩm bằng bay tay cho đến khi thu được hỗn hợp vữa đồng nhất. Với lượng lớn nên dùng máy trộn tốc độ thấp.

THI CÔNG

Lớp vữa tô KKS® MORTAR F được hoàn thiện và làm mịn mặt bằng thước và bàn xoa chuyên dụng để tô tường.

Sử dụng kết hợp lớp lót kết nối KKS Primer S160 để đạt hiệu quả kết dính cao nhất.

VỆ SINH

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi vật liệu đóng rắn bằng nước sạch.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, phụ gia và cốt liệu chọn lọc
Dạng	Bột khô màu xám
Đóng gói	25 kg/bao
Khối lượng thể tích	> 1.60 kg/lít
Lượng nước yêu cầu	Nước/ Vữa bột = 12% - 14% (theo khối lượng)
Định mức ước tính	Khoảng 18 - 20kg/m ² /10mm
Cường độ nén sau 7 ngày	≈ 20 N/mm ²
Cường độ nén sau 28 ngày	≈ 35 N/mm ²
Cường độ uốn sau 7 ngày	≈ 4.0 N/mm ²
Cường độ uốn sau 28 ngày	≈ 6.0 N/mm ²
Cường độ bám dính sau 28 ngày	> 0.4 N/mm ² (kết dính trực tiếp lên nền bê tông) > 1.0 N/mm ² (với lớp kết nối KKS Primer S160)
Khả năng giữ độ lưu động	> 80%
Thời gian bắt đầu đông kết	> 180 phút
Hàm lượng ion Clo	<0.1%
Độ bền nước khi ngâm 72h	Bề mặt không bị bong rộp
Khả năng chống acid và kiềm	Không tốt
Nhiệt độ thi công	8 - 40°C

KKS® MORTAR F

Vữa Tô Trát Cao Cấp, Trộn Sẵn

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® MORTAR F phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 9 tháng.

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® MORTAR F có chứa xi măng nên dễ gây dị ứng cho da. Nên mang kính bảo vệ mắt và đồ bảo vệ da và hô hấp. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước
Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256
Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn

