



MÔ TẢ SẢN PHẨM

KKS® ACOTEC MORTAR là vữa kết nối chuyên dụng cho cấu kiện đúc sẵn, có khả năng bám dính rất cao trên các vật liệu gốc xi măng. Được cung cấp dưới dạng bột khô trộn sẵn, chỉ cần trộn với nước sạch để sử dụng.

ƯU ĐIỂM

- Vữa trộn sẵn, chất lượng ổn định, đồng nhất.
- Vữa sạch tạp chất, không chứa chất độc hại, thân thiện cho con người và môi trường.
- Độ dẻo cao, độ bám dính tốt, thời gian điều chỉnh dài, dễ thi công.
- Hạn chế co ngót khi đông cứng.
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ nước sinh hoạt.

ỨNG DỤNG

KKS® ACOTEC MORTAR chuyên sử dụng để kết nối bê tông với bê tông hoặc các vật liệu khác như:

- Gắn kết các tấm tường bê tông **ACOTEC**.
- Với hiệu ứng nở, **KKS® ACOTEC MORTAR** luôn kín khít giữa hai lớp vật liệu và không gây tách nứt.
- Gắn kết bê tông tại các vị trí mạch ngừng.
- Sửa chữa khuyết tật bê tông.

QUÁ TRÌNH THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải được làm sạch, không được dính dầu, nhớt, sơn, sáp hay các chất bẩn khác.

CÁCH TRỘN

Tỷ lệ nước pha trộn 25% so với lượng vữa bột.

Trộn đều sản phẩm bằng máy trộn tốc độ thấp cho đến khi thu được hỗn hợp vữa đồng nhất.

THI CÔNG

Thi công vữa **KKS® ACOTEC MORTAR** bằng bay răng lược chuyên dụng.

VỆ SINH

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi vật liệu đóng rắn bằng nước sạch.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Yêu cầu kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 9028 : 2011 về “Vữa cho bê tông nhẹ”

Thành phần	Hỗn hợp xi măng, phụ gia và cốt liệu chọn lọc
Dạng	Bột khô màu xám
Đóng gói	25 kg/bao
Khối lượng thể tích	~ 1.50 kg/lít
Lượng nước yêu cầu	Nước/ Vữa bột = 25% (theo khối lượng)
Định mức ước tính	3.5 – 4.0 kg vữa khô/ 1m ² tường
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất	≤ 1.25 mm
Cường độ nén sau 28 ngày	≥ 7.5 N/mm ²
Cường độ bám dính sau 28 ngày	≥ 0.4 N/mm ²
Độ lưu động	190mm – 220mm
Khả năng giữ độ lưu động	> 90%
Thời gian bắt đầu đông kết	> 180 phút
Thời gian điều chỉnh	> 5 phút
Hàm lượng ion Clo	< 0.1%

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® ACOTEC MORTAR phải được bảo quản nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 9 tháng.

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® ACOTEC MORTAR có chứa xi măng nên dễ gây dị ứng cho da. Nên mang kính bảo vệ mắt và đồ bảo vệ da và hô hấp. Sản phẩm không nguy hiểm khi vận chuyển, không độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân theo quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.



KKS® ACOTEC MORTAR

Vữa Kết Nối Chuyên Dụng Cho Cấu Kiện Đúc Sẵn

Miễn Trừ

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA

Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước

Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256

Web: www.kks.net.vn Email: kks@kks.net.vn