



## MÔ TẢ SẢN PHẨM

**KKS® SKIMCOAT EX** là loại bột trét được chế tạo đặc biệt nhằm đáp ứng thẩm mỹ, lấp đầy vết nứt nhỏ, đồng thời tạo bề mặt láng mịn cho các bề mặt phần nề.

## ƯU ĐIỂM

- Lớp hoàn thiện cứng, rất bền
- Bám dính rất tốt lên các bề mặt
- Không bị nứt ở điều kiện thi công bình thường
- Khả năng chống thấm nước
- Dễ xả nhám

## ỨNG DỤNG

**KKS® SKIMCOAT EX** được dùng như là chất trét phẳng các bề mặt ngoại thất như:

- Tường trát vữa
- Tường gạch
- Bê tông

## QUÁ TRÌNH THI CÔNG

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo bề mặt sạch, không dính dầu mỡ, các chất cản trở kết dính.

Trường hợp bề mặt quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi trét **KKS® SKIMCOAT EX**.

### TRỘN BỘT

Trộn 1 bao **KKS® SKIMCOAT EX** với khoảng 7.6 – 8.6 lít nước sạch, đổ từ từ bột vào trong nước để tránh vón cục. Trộn đều 5 – 10 phút bằng máy trộn hoặc dụng cụ trộn thích hợp.

Để hỗn hợp vừa trộn khoảng 10 phút, sau đó trộn đều lại lần nữa để có hỗn hợp dẻo đồng nhất sẵn sàng để thi công.

Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng hết trong 2 giờ.

### THI CÔNG

# KKS® SKIMCOAT EX

*Bột trét tường cao cấp cho ngoại thất*

Dùng dao trét để trét lên bề mặt 1 lớp KKS® SKIMCOAT EX độ dày khoảng 1mm tùy thuộc vào loại bề mặt.

Đợi lớp thứ nhất khô khoảng 16 – 18 giờ thì trét thêm lớp thứ 2 với độ dày tương tự.

Sau khi lớp thứ 2 khô, tiến hành hoàn thiện phẳng mịn bề mặt bằng phương pháp xả nhám.

## VỆ SINH

Rửa sạch dụng cụ bằng nước sạch sau khi thi công.

## LƯU Ý

Không trét KKS® SKIMCOAT EX lên bề mặt tường đã sơn, trát vữa có thể tan trong nước và trên các bề mặt đã được hoàn thiện láng.

Không thi công KKS® SKIMCOAT EX khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần	Xi măng và phụ gia
Dạng	Bột khô, màu trắng hoặc xám
Đóng gói	20kg/bao
Định mức tiêu thụ lý thuyết	15 – 20 m <sup>2</sup> / bao 20kg
Độ giữ nước	≥ 98%
Độ cứng bề mặt	≥ 0.12
Cường độ bám dính điều kiện chuẩn	≥ 0.45 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ bám dính sau ngâm nước	≥ 0.30 N/mm <sup>2</sup>
Cường độ bám dính sau gia nhiệt	≥ 0.30 N/mm <sup>2</sup>

## LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

KKS® SKIMCOAT EX dễ hút ẩm nên cần lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát. Trong điều kiện bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, không bị hư hại có hạn sử dụng là 6 tháng.

# KKS® SKIMCOAT EX

Bột trét tường cao cấp cho ngoại thất

## THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

KKS® SKIMCOAT EX sẽ gây khó chịu cho da, mắt và gây dị ứng cho da. Nên mang kính bảo vệ mắt và đồ bảo vệ da và hô hấp. Khi bị văng vào mắt phải rửa nhanh với nhiều nước sạch và tham vấn y tế. Sản phẩm dễ cháy cần tuân thủ quy định vận chuyển chất dễ bắt lửa. Sản phẩm làm ô nhiễm nguồn nước, cần tuân thủ quy định khi thải bỏ, không thải bỏ trực tiếp ra môi trường. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản phẩm mới nhất.

### Miễn Trừ

*Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong các tài liệu của Công ty KKS dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung nên người sử dụng phải xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan. Công ty KKS không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn nào được KKS cung cấp. KKS có quyền thay đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà không phải báo trước. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm.*

Phụ gia bê tông – Chống thấm – Nền sàn – Dán gạch – Chà ron – Xây Tô – Định vị – Kết nối – Sửa chữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KA KA**  
Lô 33, Đường số 7, KCN Tam Phước  
Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: +84-2513 510 255 Fax +84-2513 510 256  
Web: [www.kks.net.vn](http://www.kks.net.vn) Email: [kks@kks.net.vn](mailto:kks@kks.net.vn)